

Feinputz A

Jemná ručná vnútorná a vonkajšia
štuková omietka

Technický list

06/2025



Popis produktu

Jemná štuková omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie je vo výrobe predmiešaná suchá maltová zmes na vápenno-cementovej báze so špeciálnymi prísadami, vhodná pre ručné spracovanie.

Oblasť použitia

Paropriepustná omietka na vnútorné a vonkajšie použitie. Na vyrovnanie vápenno-cementových omietok v nových a starších obytných budovách, v priemyselných budovách. Aplikuje sa ako medzivrstva na podkladové vápenno-cementové omietky pred aplikáciou dekoratívnych omietok, zarobených stierok alebo vrchných náterov. Nesmie byť zaťažená pôdnou vlhkosťou. Omietka nie je vhodná na priamu aplikáciu na murivo ako napr. tehla, pórobetón, betón, na zatepľovacie systémy a pod..

Spracovanie

Príprava podkladu

Je nutné dodržiavať všeobecne dostupné platné zásady pre prípravu podkladov pred nanosením omietky. Podklad musí byť nosný, suchý, súdržný, nepremrznutý, zbavený prachu a všetkých voľných častíc a výkvetov. Odstrániť uvoľnené časti podkladovej omietky, veľké praskliny, trhliny a drážky potrubí vyplniť podkladovou, z základnou omietkou. Úprava podkladu musí byť ukončená v dostatočnom predstihu (informácie podľa výrobcu podkladových a výplňových omietok) pred nanosením omietky Knauf Feinputz A (minimálne avšak 3 dni pred nanosením). Podklad navlhčiť niekoľko hodín pred nanosením Knauf Feinputz A. V prípade veľmi nasiakavých podkladov naniesť na podklad penetračný náter Knauf Putzgrund. Počas prác musí byť teplota materiálu, podkladu a prostredia v rozmedzí od +5°C do +25°C. Pri spracovaní je nutné sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, vlhku, dažďu, mrazu a prieru. Pred začiatkom prác je nutné chrániť okolité plochy..

Príprava materiálu

Na prípravu zmesi používajte len čistú vodu. Počas miešania nepridávajte do zmesi žiadne iné materiály ani prímеси.

Jemnú vápenno-cementovú suchú zmes Knauf Feinputz A zmiešať s vodou pomocou ručného miešadla s nízkymi otáčkami s vhodným nadstavcom alebo ručne.

Spracovanie:

Omietka sa nanáša nerezovým hladidlom v hrúbke cca 2–3 mm. Omietku zarovnať a ihneď vyhladiť plastovým hladítkom vhodným pre štukové omietky. Náradie po použití ihneď umyť vodou. Zaschnuté zvyšky je nutné odstrániť mechanicky. Čas schnutia omietky je minimálne 7 dní.

Následné práce a starostlivosť

Po nanosení je potrebné chrániť omietku pred príliš rýchlym vyschnutím vplyvom tepla, slnečného žiarenia, vetra, prievanu. Vysoká vlhkosť ovzdušia, nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť tuhnutie a zrenie omietky. Omietka nesmie počas procesu schnutia a tvrdnutia zmrznúť a je nutné ju chrániť pred dažďom. Na nanosenú a vyschnutú omietku je možné naniesť finálny náter, dekoratívnu omietku alebo zarobenú stierku. Vhodnosť povrchovej/finálnej úpravy a kompatibilitu s podkladom a jeho prípravu, je nutné vopred konzultovať s výrobcom daného materiálu. Dodržiavať technologické postupy jednotlivých výrobcov.

Skladovanie a manipulácia

Doba a podmienky skladovania

Vrecovaný materiál spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Skladovať v neotvorených originálnych vreciach v interiéri, na suchom mieste na drevenom rošte, chrániť pred vzdušnou vlhkosťou.

Balenie a expedícia

Vrecovaný na paletách

Balenie: 40 kg, 30 vriec na palete.

Číslo produktu: 148465

Technické údaje

Max. veľkosť zrna	0,6 mm
Pevnosť v tlaku	> 0,4 N/mm ²
Čas na spracovanie	cca 2 hodiny
Výdatnosť	1 vreca (40 kg) = cca 22 l mokrej malty
Potreba zámesovej vody	cca 0,25 l / 1 kg suchej zmesi (cca 6 l / 25 kg)
Min. hrúbka omietky	2,0 mm
Spotreba materiálu	1,5 kg/m ² /mm
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	0,42 W/m*K
Trieda reakcie na oheň	A1

Záverečné ustanovenia

Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Vydaním nového technického listu zaniká platnosť predošlej verzie technického listu. Informácie, uvedené v tomto dokumente, zodpovedajú nášmu aktuálnemu stavu techniky. Okrem informácií a údajov v tomto technickom liste je nutné dodržiavať všetky všeobecne dostupné a uznávané pravidlá pre výstavbu, príslušné normy, smernice, vyhlášky, remeselné zásady a pravidlá. Naša záruka sa vzťahuje len na vlastnosti výrobkov v bezchybnom stave. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú zo skúseností a nemôžu byť bez korekcií použité v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, dotlač, foto-mechanická a elektronická reprodukcia, aj čiastočná, podliehajú výslovnému súhlasu firmy Knauf.

Konštrukčné, statické a stavebno-fyzikálne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf, alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Za návrh a použitie vhodného materiálu alebo systému v konkrétnej stavbe je zodpovedný projektant stavby.

Knauf Bratislava s.r.o.

Einsteinova 19
851 01 Bratislava
Slovesnko

Kontakt

E-mail: info-sk@knauf.com
Tel.: +421 5824 811

www.knauf.com