



LÍCOVÉ TEHLY ŠTIEPANÉ


Lícová tehla NF štiepaná



Lícová tehla VF štiepaná



Lícová tehla 5DF štiepaná



Technické údaje:	NF	VF	5DF
Rozmery (mm)	71×58×240	65×70×290	113×71×240
Trieda objemovej hmotnosti	2,0	1,8	2,0
Hmotnosť (kg/ks)	1,8	2,4	3,7
Nasiakavosť (%)	10–18	10–18	10–18
Rádioaktivita (-)	0,26	0,26	0,26
Farba	biela, žltá, červená, šedá, zelená		
Počet kusov na palete 1200×800 mm (ks)	600	400	288
Hmotnosť palety priemerná inf. (kg)	1100	980	1086
Pre murovanie na	maltu (ZM 920)		

MURIVO	NF	VF	5DF
Hrúbka muriva bez omietky (mm)	58	70	71
Spotreba tehál (ks/m ²)	49	44	49
Spotreba tehál (ks/m ³)	851	628	465
Spotreba malty (kg/m ²)	15,1	18,7	14,6
Spotreba malty (kg/m ³)	262,2	267	205,7
Trieda reakcie na oheň	A1	A1	A1

Statické údaje	NF	VF	5DF
Pevnosť v tlaku normalizovaná (N/mm ²)	10	20	25

Tepelno-technické údaje	NF	VF	5DF
Tepelná vodivosť $\lambda_{10, dry}$ (W/(m.K))	0,82	0,78	0,78
Merná tepelná kapacita C (kJ/kg.K)	1	1	1
Faktor difúzneho odporu μ (-)	5/25	5/25	5/25

KM BETA, spol. s r. o.
Dolná 861/18
969 01 Banská Štiavnica
Tel.: 045 / 290 90 08, Fax: 045 / 290 90 07

E-mail: kmbeta@km-beta.sk, info@km-beta.sk
E-mail objednávky: objednavky@km-beta.sk
E-mail výpočty: vypocty@km-beta.sk
www.kmbeta.sk • www.km-beta.sk

Zmeny technických údajov vyhradené. Odkazy na spôsob zabudovania (murovanie) sú odporúčaním výrobcu. Tieto poznatky vychádzajú zo súčasného stavu použitia našich výrobkov overených v praxi. Vydaním tohto informačného listu strácajú všetky predchádzajúce svoju platnosť. Vydanie: 15. 4. 2016.