

Návod na spracovanie Šamotová zmes GI

Charakteristika:

Šamotová zrnitá zmes je určená pre malospotrebitel'ské použitie ako malta pri montáži a opravách šamotových ohníšť šporákov, kachlí, kotlov a iných tepelných zariadení.

Návod na spracovanie:

Potrebné množstvo šamotovej zmesi sa rozmieša v predpísanom množstve vody. Pre optimálne dosiahnutie konzistencie malty je možné uvažovať s pomerom miešania – na 1 kg šamotovej zmesi je potrebné cca 350 ml pitnej vody. Zmes sa rozmieša v čistej nádobe ručne alebo za použitia ručného elektrického mixéra. Maltu je možné aplikovať na suchý povrch, ktorý je zbavený nečistôt a prachových častíc. Použité nádoby a náradia musia byť riadne umyté vodou.

Pre zvýšenie spojivových a pevnostných vlastností sú možné nasledovné spôsoby:

Spôsob	Vstupné komponenty				
	Zmes GI	Biely stavebný cement	Práškové vodné sklo	Tekuté vodné sklo	Voda
1	1 kg	200 g	-	-	cca 500 ml
2	1 kg	-	90g	-	cca 380 ml
3	1 kg	-	-	180 ml	cca 90 ml

Doplňujúce informácie a konzultácie Vám poskytneme na Vaše požiadanie.