

POPIS VÝROBKU

Rozpouštědlový olej na dřevo pro venkovní použití.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Vhodný na nové, nebo dříve olejem ošetřené dřevo na venkovní použití, také pro tvrdé, tepelně upravené, impregnované a neošetřené dřevo.
- Na zahradní nábytek, terasy, schody, ploty, zábradlí, kryté balkony atd.

TECHNICKÉ PARAMETRY

KÓD VÝROBKU	257 0070
BÁZE	EC
BAREVNÉ ODSTÍNY	Bezbarvý. Tónovaný dle VALTTI vzorníku barev.
KONEČNÝ EFEKT	Nedefinovaný
OBJEMOVÁ SUŠINA	18 %
HUSTOTA	0,8 kg/l (ISO 2811)
VYDATNOST	Cca 5 – 7 m ² /l, ávisí na drsnosti, pórovitosti, nasávání povrchu a způsobu aplikace.
BALENÍ	0,9l, 2,7l, 9l
ŘEDIDLO	White Spirit 1050
APLIKAČNÍ METODY	Štětcem nebo houbou.
DOBA SCHNUTÍ (23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu)	Zaschlý na dotek po několika hodinách. Pórovitost a množství použitého oleje ovlivňuje dobu schnutí. Naneste druhou vrstvu, jakmile je povrch suchý, po několika hodinách v závislosti na povětrnostních podmínkách.
ODOLNOST	Doporučujeme použít tónovaný výrobek, protože poskytne lepší odolnost proti povětrnostním vlivům jako bezbarvý výrobek. Provádění údržby v případě potřeby. Povrchy, které jsou vystaveny nepřetržitým povětrnostním vlivům přetřejte jednou ročně.
ČISTĚNÍ NÁRADÍ	White Spirit 1050 alebo Tikkurila Pensselipesu (čistič náradí).
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od + 5 ° C do + 25 ° C. Chraňte před mrazem. Po otevření výrobek spotřebujte. Charakteristika výrobku se může měnit v poloprázdných nádobách. VAK / ADR 3 III

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který má být natíraný musí být suchý a relativní vlhkost dřeva méně než 20%, vlhké dřevo neabsorbuje olej a pomalu zasychá. Impregnované dřevo je často vlhké, proto se doporučuje jeho ošetření již po 6 měsících schnutí. Během aplikace a schnutí musí být teplota vzduchu a povrchu nejméně + 5 ° C, relativní vlhkost vzduchu méně než 80%.

PŘÍPRAVA PODKLADU: Nenaťřené povrchy: Odstraňte všechny nečistoty, prach a uvolněný odlupující se materiál z povrchu. Plísňe omyjte s Tikkurila Homeenpoisto (odstraňovač plísní) nebo Tikkurila Tehopesu (super čistič) podle návodu.

Povrch dřeva předtím ošetřen olejem: Odstraňte uvolněný materiál z povrchu škrabkou nebo drátěným kartáčem. Očistěte a umyjte v případě potřeby s Homeenpoisto (odstraňovač plísní) nebo Tehopesu (super čistič) podle návodu. Pokud zůstává na povrchu čirá fólie před natíráním, odstraňte ji.

APLIKACE: Před aplikací a během použití Valtti Wood Oil důkladně promíchejte. Naneste olej štětcem nebo houbou plynule tak, aby se olej vsřebával do dřeva rovnoměrně. Aby nedocházelo k překrývání barvy, aplikujte souvislé vrstvy podél celého povrchu rovnoměrně plynulými pohyby. Okamžitě setřete přebytečný olej. Naneste jednu vrstvu na zahradní nábytek. Pórovité dřevo může potřebovat dva nátěry. Po několika hodinách jakmile se olej absorboval a povrch je suchý, naneste druhou vrstvu oleje. Ošetření olejem učiní povrch dřeva tmavším. Údržbu provádějte podle potřeby. Povrchy vystavené povětrnostním vlivům mohou vyžadovat údržbu jednou ročně.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Po aplikaci zacházejte s povrchem první týden opatrně, abyste nechali olej zcela vytvrdnout. Pokud je to nutné, povrch po 2 dnech očistěte jemným kartáčem, nebo mopem. Vyčistěte špinavý povrch s Tikkurila Huoltopesu s vodou, v poměru 1:10. Odstraňte skvrny a očistěte velmi špinavé povrchy se silným roztokem v poměru 1: 1. Po umytí opláchněte povrch a nechte uschnout.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Prázdné obaly je třeba recyklovat nebo likvidovat podle místních předpisů. Odpad likvidujte v souladu s místními předpisy. POZOR riziko samovznícení! Čisticí hadry nebo brusný prach obsahující výrobek může vytvořit oheň samovznícením a proto by být skladovány ve vodě před odstraněním, nebo sušený venku, nebo okamžitě spálen.

Výrobce:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor:

Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA 9, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka odpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.