

MOZAIKOVÁ OMIETKA

dekoratívna mozaiková omietkovina, hrúbka zrna 1 – 1,6 mm

Použitie: dekoratívna mozaiková omietkovina do vonkajších aj vnútorných priestorov určená na povrchovú úpravu zvislých minerálnych plôch, najmä vonkajších soklov a stien. Omietku je možné v interiéri aplikovať aj na sadrokartónové, drevovláknité dosky a pod. Omietka je plne umývateľná, veľmi dobre čistiteľná a odolná poveternostným vplyvom. Omietkovina nie je vhodná na sanačné omietky a na objekty s nadmernou či stálou vlhkosťou, t. j. s presakujúcou vlhkosťou v murive, s dlhodobou expozíciou snehu, nezvislé proti vode nekryté vonkajšie plochy a pod.

Odtiene: farebné zmesi podľa vzorkovnice

Riedenie: omietkovina je pripravená na okamžité použitie. V prípade potreby riedenie vodou do cca 0,2 – 0,3 l na 20 kg balenia v závislosti od počasia, nasiakavosti podkladu, farebnej kombinácie plnív a požadovanej konzistencie.

Podklad: súdržný, suchý, nemastný, bez trhlín, nečistôt a biologického napadnutia (plesne, riasy), nezasolený, zbavený debniacich olejov. Podklad musí byť vyzretý a dostatočne rovný (max. 2,5 mm na 1 m). Podklad musí mať na celej ploche rovnakú nasiakavosť a štruktúru. Pred aplikáciou omietkoviny je nutné podklad ošetriť zafarbenou **EMPORIO Penetračný a fixační náter**.

Aplikačné podmienky: teplota hmoty, prostredia a podkladu sa musí pri aplikácii a min. do 48 hodín po aplikácii pohybovať v rozmedzí +5 až +28 °C . Aplikáciu nie je možné vykonávať počas chladného, daždivého alebo hmlistého počasia (výrazné predĺženie zasychania a stekanie, narušenie spojivovej vlastnosti, zníženie odolnosti), ani na priamom intenzívnom slnečnom svetle a pri silnejšom vetre (hrozí vznik rýchlo zaschnutej vrstvičky na povrchu a nepresychanie hmoty v celej hrúbke vrstvy). Pred aplikáciou sa omietkovina mierne premieša pomalobežným miešadlom do rovnomornej pasty. Pri miešaní sa postupuje tak, aby nedochádzalo k napeneniu omietkoviny. Príliš dlhá doba alebo vysoká intenzita miešania môže mať za následok zmenu farebnosti omietky a poškodenie farebných zŕn. Materiál potrebný na ucelenú plochu je odporúčané zmiešať dohromady.

MOZAIKOVÁ OMIETKA

dekoratívna mozaiková omietkovina, hrúbka zrna 1 – 1,6 mm

Aplikačný postup: Na dokonale zaschnúť (spravidla 1 deň) penetráciu sa naniesie omietkovina nerezovým hladidlom a stiahne sa na hrúbku zrna. Omietku treba napájať ešte pred jej zavädnutím takzvané „do živého“. Ucelené plochy sa musia nanášať bez prerušenia.

Skladovanie: Skladujte v uzavretom originálnom balení na suchom a tmavom mieste v teplotnom rozmedzí od +5 °C do +28 °C. Výrobok nesmie premrznúť.

Doba skladovateľnosti: 12 mesiacov od dátumu výroby.

Bezpečnostné opatrenia: Počas práce nejedzte, nefajčite a používajte ochranné pomôcky. Pri zasiahnutí očí ich ihneď vypláchnite prúdom čistej vody a vyhľadajte očného lekára. Po práci je potrebné umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným krémom.

Likvidácia obalu: Prázdne vedro a nespotrebovaný obsah uložte na štátom schválenú skládku odpadu.

Balenie: 20 kg

Technické informácie:

Zloženie:	disperzia akrylových pojív, aditíva, ďalšie prísady
Merná hmotnosť	1,3 – 1,7 g/cm ³
Teoretická vydatnosť (podľa kvality podkladu, nasiakavosť, rovnosť, a pod.)	4,0 - 4,5 kg/m ²
Doba zasychania pri 20°C a 65% rel. vlhkosti , (zvýšená vlhkosť a nižšia teplota dobu schnutia predlžuje)	Min. 24 h.
Kategória priepustnosti pre vodnú (STN EN 1062-1, STN EN 15824)	V2 (stredná)
Kategória permeability vody v kvapalnej fáze (STN EN 1062-1, STN EN 15824)	W2 (stredná)

Upozornenie: Vzhľadom na použitie granulátov z prírodného kameniva sú možné mierne odchýlky medzi rôznymi dodávkami (výrobnými šaržami). Z toho dôvodu sa odporúča plochy upravované rôznymi dodávkami oddeliť napr. hranou stavebnej konštrukcie alebo vykonať zjednotenie rôznych dodávok ich vzájomným zmiešaním a homogenizáciou potrebného množstva omietkoviny na každú ucelenú plochu. V prípade nepriaznivých podmienok pri aplikácii sa môže pri úplne nevzretej mozaike po opätovnom zaťažení vlhkosťou objaviť mliečny zákal, a to aj po dlhšej dobe. Po vyschnutí tento zákal mizne. Pri výbere odtieňov treba brať do úvahy fakt, že pestré sýte odtiene majú všeobecne nižšiu odolnosť voči slnečnému žiareniu. Tmavé odtiene nie je vhodné používať na zatepľovacích systémoch a na intenzívne oslnených, južne a západne orientovaných, plochách. Dodatočné pridávanie plniva, spojiva a ďalších prísad je zakázané.

Výrobca neručí za škody spôsobené nevhodným použitím výrobku.

Vydání: 05/2025, aktualizace: 05/2025