

Pišťolová pena 750 ml

EMPORIO

Technický list

Výrobok Jednozložková, špeciálna izolačná a konštrukčná pena na báze vlhkom vytvrdzujúceho polyuretánu, pre použitie v stavebnom priemysle. Hnací plyn neobsahuje freóny - bez F.C.K.W.

Vlastnosti

- ▣ Rýchlo vytvrdzujúca, rozmerovo stabilná;
- ▣ Zvýšená príľnavosť na tvrdené PVC – okenné a dverné rámy, parapety;
- ▣ Vysoká plniaca schopnosť, rovnomerná štruktúra, dobrá zvuková a tepelná izolácia.
- ▣ Vysoká príľnavosť a lepiivosť k podkladom ako: stena, betón, kameň, drevo, polystyrén, plasty a pod.

Použitie

- Montáže drevených a PVC okenných rámov a dverných zárubní;
- Vyplňovanie montážnych priestorov medzi panelmi, zateplovanie kúpeľňových vaní;
- Lepenie parapetov, vyplňovanie priechodov el. vedení a potrubí cez steny a podlahy;
- Vhodná pri vyplňovaní škár medzi tepelne izolačnými doskami z materiálov EPS, XPS a z minerálnych vlákien (tzv. vaty);

Balenie Pišťolová dóza: 750 ml;
Farba Žltá

Technické údaje			
Základ	-	polyuretán	(4,4 difenylmetandiisokyanát)
Hustota	kg/m ³	25	(podľa ISO 7390)
Izolačná hodnota	mW/m.K	30 - 40	(podľa DIN 52612)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ	W/mK	0,039	(podľa STN 727012/2)
Tepelná odolnosť	°C	-40 / +90	(po vytvrdnutí)
Teplota dózy na aplikáciu	°C	nad +5	(optimálna +10 až +20)
Tepelný rozsah použitia	°C	+5 / +35	(optimálna +15 až +20)
Doba vytvorenia nelepivej vrstvy	min.	15	(v závislosti na teplote a relat. vlhkosti)
Rezateľnosť	min.	35 - 50	(pri 23°C / 55% rel. vlhkosti vzduchu)
Výdatnosť	litrov	45 – 50	(pri 23°C / 55% rel. vlhkosti vzduchu)
Rozmerová stabilita	%	-5%<DS<0%	
Odolnosť voči UV žiareniu	-	nevyhovujúci	(nutné povrchovo upraviť – omietka, lišty, náter)
Trieda reakcie na oheň	-	F	Klasifikácia podľa EN 13 501-1
Skladovateľnosť	mesiace	18	(dnom dolu !!! Pri teplotách od +5°C do +25°C)
Minimálna šírka škáry	mm	4	
Maximálna šírka škáry	mm	40	

Obmedzenie Neodporúčame použitie pre aplikáciu pod vodou a do uzavretých priestorov, nulová adhézia na PE, PP, silikón, teflón a masťné podklady. Neodporúčame pri nízkych teplotách penu alebo škáry nahrievať, neaplikovať na podklady pokryté inováťou.

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez prachu, voľných častíc, masťnôt, oleja a námrazy.

Ošetrovanie (príprava podkladu) Podklady odporúčame navlhčiť rozprašovačom s vodou.

Pištolová pena 750 ml EMPORIO

Technický list

- Pokyny** Pred aplikáciou dózu riadne pretrepať min. 30x. Pri aplikácii držať dózu dnom hore, škáry vyplňovať zdola nahor, cca z 1/2 až z 1/3. Škáry nad 40 mm vyplňovať postupne po vrstvách, vždy po vytvrdnutí predchádzajúcej vrstvy. Povrchovú úpravu (natieranie, omietanie) najskôr 24 hod po aplikácii.
- Upozornenie** Nevytvrdnutú penu vyčistíte Čističom PU peny, vytvrdnutú penu možno odstrániť len mechanicky. Pri práci používajte ochranné pomôcky. Podlahu zaistíte proti postriekaniu papierom alebo fóliou.
- Vytvrdnutá PUR pena nie je odolná voči UV žiareniu. Táto odolnosť je závislá na dobe expozície na priamom slnku (cca od 14 dní do 3 mesiacov). Po tejto dobe spolu s ďalším klimatickým pôsobením (dážď, mráz a pod.) dochádza k narušeniu štruktúry peny od UV žiarenia.
- Čistenie** Materiál : Nevytvrdnutú penu - čističom PU peny Zwaluw
Ruky: krém na ruky, mydlo a voda.
- Bezpečnosť** Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 05.10».
- Aktualizácia** Aktualizované dňa: 29.01.2010 Vyhotovené dňa: 31.05.2003

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.