

TECHNICKÝ LIST

UNICA SUPER 20

ODOLNÝ URETÁNOVO ALKYDOVÝ LAK / POLOMATNÝ

POPIS VÝROBKU

Rýchlo schnúci, polomatný uretánovo alkydový lak. Obsahuje UV ochranný prostriedok, ktorý spomaľuje účinok žltnutia v dôsledku pôsobenia slnečného žiarenia. Tónovaný produkt poskytuje lepšiu ochranu pred UV žiarením, ako netónovaný produkt.

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Odporúčané použitie: Lode, nábytok a podlahy, ktoré sú vystavené ľahkému mechanickému namáhaniu.
- Vhodný pre aplikáciu na drevené povrchy v interiéri a v exteriéri.



TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZY FARIEB	Báza EP.
FAREBNÝ ROZSAH	Vzorkovníky: Interior wood stains and lacquers, Valtti- Semi-transparent wood finishes. Môže byť tónovaný do Tikkurila priehľadných odtieňov. Vykonaajte skúšobnú aplikáciu na malej ploche, aby ste sa uistili o správnom výbere odtieňa. Ak je odtieň príliš tmavý, pridajte netónovaný lak Unica Super alebo riedidlo White Spirit 1050.
KONEČNÝ EFEKT	Polomat.
OBJEMOVÁ SUŠINA	38%.
HUSTOTA	Približne 0,9 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	8-10m ² /l.
DOBA SCHNUTIA (23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)	Suchý proti prachu po 1 hodine, suchý na dotyk po 2 hodinách, suchý na manipuláciu po 6 hodinách od lakovania. Ďalšiu vrstvu je možné aplikovať hneď ako je povrch suchý na manipuláciu. Produkt dosiahne konečnú tvrdosť a odolnosť po približne 4 týždňoch. Doby schnutia závisia od ventilácie, relatívnej vlhkosti vzduchu, teploty a hrúbky naneseného laku.
RIEDIDLO	White Spirit 1050.
APLIKÁCIA	Štetcom alebo striekaním. Bezvzduchové striekanie: tryska 0,009-0,013" (0,23-0,33mm).
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie čistite s White Spirit 1050 alebo Tikkurila Pensselipesu (čistič náradia).

TECHNICKÝ LIST
UNICA SUPER 20
 ODOLNÝ URETÁNOVO ALKYDOVÝ LAK / POLOMATNÝ

ODOLNOSŤ VOČI	CHEMIKÁLIÁM: Odoláva benzínu, naftu, white spirit, denaturovanému alkoholu, rastlinným a živočíšnym tukom, lubrikačným olejom a masťami. Neodoláva napr. riedidlám. OTERU: Veľmi dobrá. UMÝVANIU: Vynikajúca so všetkými bežnými čistiacimi prostriedkami, SFS 3755.
BALENIE	0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l.
PREPRAVA A SKLADOVANIE	Preprava a skladovanie v dobre uzavretých obaloch pri teplote od +5°C do +25°C. Neovplyvnený prepravou ani skladovaním v chlade. Zle uzatvorené plechovky, alebo malé balenia nevydržia dlhé skladovanie.
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/i 500 g/l (2010)]	UNICA SUPER 20 obsahuje max. 500 g/l VOC.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý sa má lakovať, musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 70% počas lakovania a schnutia. Neaplikujte v silnom slnečnom žiarení alebo v chladnom a vlhkom počasí. Naplánujte prácu tak, aby film vyschol do večernej rosy.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nové nelakované povrchy: Vyčistite povrch, odstráňte špinu a prach. Povrchy z tvrdého dreva pred lakovaním utrite s White Spirit 1050. Vonkajšie drevené povrchy, ktoré sú vystavené poveternostným podmienkam, vždy ošetríte so základným náterom Valtti Pohjuste pred lakovaním.

Predtým lakované povrchy: Predtým lakované povrchy umyte s čistiacim prostriedkom Maalipesu, dôkladne opláchnite vodou a nechajte uschnúť. Odstráňte starý/odlupujúci sa lak škrabkou a potom celý povrch prebrúste. Odstráňte prach po brúsení.

LAKOVANIE: Pred použitím lak dôkladne premiešajte a príležitostne premiešajte aj počas aplikácie. Lakovanie prvá vrstva: na nové povrchy aplikujte plne lesklý Unica Super 90 zriedený maximálne do 20% s White Spirit 1050. Ak si želáte farebný povrch, natónujte základný lak do toho istého odtieňa ako vrchný lak. Ukončite 1-2 rovnomernými, tenkými vrstvami neriedeného laku.

Aplikujte 1-2 vrstvy neriedeného laku priamo na predtým lakované povrchy. Nanášajte rovnomerné a tenké vrstvy. Medzi jednotlivými vrstvami povrch jemne prebrúste.

ÚDRŽBOVÉ LAKOVANIE: Skontrolujte stav lakovaného povrchu a podľa potreby vykonajte údržbu, najmä u povrchov, ktoré sú nepretržite vystavené poveternostným vplyvom. Interval údržby tónovaného výrobku je dlhší ako interval bezfarebného produktu. Povrchy lakované

TECHNICKÝ LIST

UNICA SUPER 20

ODOLNÝ URETÁNOVO ALKYDOVÝ LAK / POLOMATNÝ

pomocou Unica Super môžu byť ošetrené rovnakým lakom alebo podobným rozpúšťadlom riedeným lakom. Pozrite PRÍPRAVU.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: V prípade potreby je čistenie možné približne po 1 mesiaci, nie skôr: povrchy sa čistia pomocou jemnej kefky, špongie, čistiacej handričky s neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom na umývanie riadu. Veľmi špinavý povrch očistíte pomocou špongie, mopu alebo čistiacej handričky a mierne alkalického (pH 8-10) čistiaceho prostriedku. Dôkladne opláchnite vodou.

S natieraným povrchom zaobchádzajte počas prvých týždňov po lakovaní opatrne, pretože produkt dosiahne v bežných podmienkach svoju konečnú tvrdosť a odolnosť asi po jednom mesiaci od natierania. Ak je potrebné povrch čistiť ihneď po natieraní, čistite ho len zľahka, použite jemnú kefku alebo vlhkú handričku či mop.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnite kvapalný odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

Poznámka! Riziko samovznietenia použitých čistiacich handier, papierových utierok atď. Kontaminované materiály môžu spôsobiť požiar o niekoľko hodín neskôr. Pred likvidáciou by sa mali namočiť do vody a umiestniť do uzavretej kovovej nádoby.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.