



Technický list

Osadzovacia malta Rifix



Popis výrobku


Sadrová lepiaca malta.

Farba: belavý prášok

Oblasť použitia

Malta Rifix je určená pre lepenie sadrokartónových dosiek priamo na stabilné zvislé stavebné konštrukcie v interiéri.

Podklad nesmie byť



Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracúvať pri teplote pod +5°C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním, môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. Počas a po spracovaní je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

Miešací pomer	cca 2,3 kg/1 L vody
Spracovateľnosť	60 min.
Reakcia na oheň	A1
Prídržnosť	≥ 0,25 MPa
Spotreba	cca 4 až 8 kg/m ²
Balenie	25 kg vrecia/40 ks na palete 40 kg vrecia/30 ks na palete

Spracovanie

Používať len čisté nádoby a náradie. Približne 2,3 kg zmesi postupne vsypeme do 1 l vody, nechať približne 3 min. odležať a do hladka rozmiešať ručne alebo elektrickým miešadlom. Do rozmiešanej zmesi neprisypujeme suchý materiál, hrozí tvorba hrudiek. Zmes naneste na rubovú stranu dosky vo forme terčov usporiadaných do troch rádoov pri pozdĺžnych hranách a v pozdĺžnej osi dosky. Vzďalenosť jednotlivých terčov v rade je cca. 30 cm, odporučená hrúbka terčov je v rozmedzí 10 až 40 mm. Po uvedenej lehote spracovateľnosti sa môžu parametre spracovania odchyľovať od údajov výrobcu. Otvorené balenie je nutné spotrebovať do 3 mesiacov.

Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na www.rigips.sk