


# Technický list

## Rimano Glet XL



### Popis výrobku

Rimano Glet XL je biela jemná tenkovrstvová sadrová omietka so špeciálnou príľnavosťou na použitie v interiéri. Ide o súdržnú a elastickú hladkú omietku s výbornou konzistenciou, vhodnú na omietanie pórobetónových stien a stropov, ako podkladová a finálna vrstva.

Klasifikácia podľa STN EN 13279-1-A1-B1/20/2

**Farba:** biela

### Oblasť použitia

Slúži na vyhladenie drsných povrchov, lokálne opravy nerovností a omietanie pórobetónových presných tvárnic, povrchovú úpravu betónu, vápennocementových alebo sadrových omietok, prípadne na vyhladzovanie stien a stropov. Produkt nie je vhodný pod keramické obklady.

**Príprava podkladu:** Pri použití na betónový podklad odporúčame použiť kontaktný mostík Rikombi Kontakt. Na pórobetónové a všetky nasiakavé podklady odporúčame použiť regulátor nasiakavosti Rikombi Grund.

Hrúbka nanášania od 5 mm na pórobetón, na ostatné povrchy 0 – 10 mm.

**Podklad nesmie byť**



### Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracúvať pri teplote pod +5°C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním, môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktivity s vodou. Počas a po spracovaní je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby.

### Technické údaje

<b>Miešací pomer</b>	cca 1,5 kg/1 L vody
<b>Spracovateľnosť</b>	cca 90 min.
<b>Hodnota pH</b>	7
<b>Spotreba</b>	cca 0,9 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>Pevnosť v tlaku</b>	>2,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Pevnosť v ťahu za ohybu</b>	>1,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Pevnosť v prídržnosti</b>	>0,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Faktor difúzneho odporu</b>	μ = 10
<b>Reakcia na oheň</b>	A1
<b>Balenie</b>	25 kg vrecia/40 ks na palete

### Spracovanie

Približne 1,5 kg zmesi vsypeme do 1 l vody. Po 5 minútach zmes rozmiešame do hladka ručne alebo miešadlom. Rimano Glet XL sa naniesie na pripravenú plochu nerezovým náradím. Povrch sa uhladí v dvoch smeroch – zvisle a vodorovne. V prípade potreby je možné nanášanie aj vo viacerých vrstvách, systémom mäkké do mäkkého. Otvorené balenie je nutné spotrebovať do 3 mesiacov.

### Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na [www.rigips.sk](http://www.rigips.sk)