

TECHNICKÝ LIST SUPRABILIT

POPIS VÝROBKU

Tikkurila Suprabilit je špeciálna disperzia určená na penetráciu absorpčných povrchov v interiéri pred ďalšou povrchovou úpravou/natieraním. Posilňuje a znižuje absorpciu povrchu a zvyšuje príľnavosť dekoratívnych náterov.



VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Steny a stropy v interiéri, tam, kde sa vyžaduje dobrá príľnavosť.
- Vhodný na natieranie sadrokartónových dosiek, tmelených povrchov, sadrových omietok, vápenno-cementových omietok, betónových povrchov.

TECHNICKÉ PARAMETRE

KONEČNÝ EFEKT	Priehľadný.
HUSTOTA	Približne 1,01 kg/l.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	Až do 18m ² /l v jednej vrstve. Pokrytie závisí do veľkej miery od takých faktorov, ako je nasiakavosť, štruktúra povrchu, spôsob aplikácie a farba.
DOBA SCHNUTIA (+23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)	Interval medzi nanášaním následných vrstiev musí byť najmenej 4 hodiny.
RIEDIDLO	Voda.
APLIKÁCIA	Striekaním, štetcom, valčekom.
ČISTENIE NÁRADIA	Ihneď po použití očistite náradie vodou. Pred čistením odstráňte z maliarskych nástrojov čo najviac farby. Pred umytím by ste mali náradie dôkladne otrieť, aby ste odstránili prebytočnú farbu. Náradie ihneď po ukončení práce očistite vodou.
BALENIE	1l, 5l.
SKLADOVANIE	Skladujte a prepravujte v tesne uzavretých nádobách pri teplotách od + 5°C do + 25°C. Produkt by sa mal prepravovať a skladovať v nádobách chrániacich pred poveternostnými vplyvmi pri teplotách od + 5°C do + 25°C. Produkt sa musí prepravovať a skladovať v nádobách, ktoré chránia pred poveternostnými vplyvmi. Skladovacia a prepravná teplota musí byť medzi + 5°C a + 25°C. Chráňte farbu pred mrazom.

TECHNICKÝ LIST SUPRABILIT

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Všetky povrchy určené na natieranie musia byť suché, teplota vzduchu nesmie byť nižšia ako +5°C, relatívna vlhkosť vzduchu musí byť pod 80%.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nové omietky a povrchy môžu byť natierané najskôr po 4 týždňoch zrenia/schnutia. Tieto povrchy očistite od prachu a špiny; nerovnosti a poškodenia vyhladte tmelom. Dôkladne odstráňte vápenné nátery alebo lepidlo. Potom naneste jednu vrstvu impregnácie Tikkurila Suprabilit, a ak je to potrebné, ďalšiu vrstvu naneste po 4 hodinách.

Pred natieraním dôkladne premiešajte. Riedte vodou v pomere 1:1 a znova dôkladne premiešajte. Aplikujte jednu vrstvu impregnácie štetcom, valčekom alebo striekaním. V osobitných prípadoch pre nespevnené povrchy riedte s 20% vody. Odporúča sa používať ANZA maliarske náradie.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU: Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnite kvapalný odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on (BIT), reakčná zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolin-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (MIT). Môže vyvolať alergickú reakciu. Noste ochranné rukavice. Tento výrobok obsahuje biocídny výrobok na ochranu produktu počas skladovania. Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón (BIT), reakčná zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ónu [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (MIT).

Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor v SR:

DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/ +421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.