

TECHNICKÝ LIST

TIKKURILA PIRTTI

Moridlo na vnútorné drevo.

POPIS VÝROBKU

Vodouriediteľné akrylátové moridlo určené na morenie vnútorných drevených povrchov, podľa návodu na použitie.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Steny, stropy, dvere, podlahy a iné drevené povrchy.

TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZY	EP
FAREBNÉ ODTIENE	Vzorkovník Tikkurila Interior Wood Stains and Lacquers.
HUSTOTA	1,0 kg/l
OBJEMOVÁ SUŠINA	6,6%
BALENIE	0,9 l, 2,7 l a 9 l
ODOLNOSŤ VOČI	Svetlu: Dobrá.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	10-16 m ² /l, závisí od druhu dreva, pórovitosti a drsnosti dreva.
DOBA SCHNUTIA	Zaschnuté proti prachu po 1-2 hodinách. Nasledujúce morenie alebo vrchný náter po 4-6 hodinách.
RIEDIDLO	Voda
APLIKAČNÉ METÓDY	Štetcom, špongiou alebo striekaním
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie očistíte s vodou.
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom ADR/RID-

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE:

Morený povrch musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Prebrúste nové drevené povrchy a odstráňte prach po brúsení. Predtým natierané povrchy prebrúste až do čistého dreva.

APLIKÁCIA:

Pred použitím Pirtti dôkladne premiešajte, aby sa zabezpečilo dobré zmiešanie farbiva/ vyrovnávacej látky vo výrobku. Na kúsok dreva urobte skúšobnú aplikáciu, aby ste sa uistili, že farba sfarbeného produktu je správna. Konečná farba povrchu závisí od druhu dreva, tvrdosti dreva, jeho pôvodnej farby a počtu ošetrení.

Aplikujte jeden náter špongiou, štetcom alebo striekaním. Vždy natierajte celý povrch bez akýchkoľvek prerušení, veľké panely po niekoľkých doskách naraz, aby ste dosiahli rovnomerne namorené drevo a predišli farebným rozdielom. Svetlejšie odtiene môžu byť dosiahnuté riedením moridla s napr. rovnakým množstvom vody. Ak si želáte dosiahnuť tmavší odtieň, aplikujte ďalší náter po zaschnutí prvého.

Ak je povrch úplne suchý, naneste ochranný lak Kiva lesklý, pololesklý alebo matný.

POKYNY NA ÚDRŽBU:

Namorený a nalakovaný povrch dosiahne svoju konečnú tvrdosť a chemickú odolnosť približne po 2 týždňoch. Pred uplynutím tejto doby sa vyhnite čisteniu. Vyčistite povrch s kefkou, mopom alebo handričkou. Znečistené povrchy je možné čistiť neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Obsahuje: 1,2-benzizotiazol -3(2H). Môže vyvolať alergickú reakciu. Používajte ochranné rukavice. Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

TECHNICKÝ LIST

TIKKURILA PIRTTI

Moridlo na vnútorné drevo.

Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor:

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípade, že máte v úmysle použiť výrobok pre akýkoľvek iný účel, než je odporúčané v tomto dokumente bez predchádzajúceho získania nášho písomného potvrdenia o vhodnosti na zamýšľané použitie, také používanie prebieha na vlastné nebezpečenstvo.