

P 675 ELAST

Elastické lepidlo na viacvrstvé drevené podlahy



Zubovou stierkou



Vhodné na podlahové vykurovanie

Technické údaje

Dodávaná forma:	pasta
Farba:	béžová
Doba odvetrania:	žiadna
Doba spracovania:	cca 20 min.
Zaťažiteľné po:	cca 24 hod., pri nenasiakvých podkladoch po cca 48 hod.
Úprava povrchu / brúsenie:	min. po 24 hod., pri nenasiakvých podkladoch po 48 hod.
Tepelná odolnosť:	
- po vytvrdnutí:	ož do +50 °C, vhodné na podlahové vykurovanie
- transport:	od -20 °C do +50 °C
- skladovanie:	od +10 °C do +30 °C

Vyššie spomenuté údaje boli zistené pri normoklimatických podmienkach (23 °C / 50 % rel. vlhkosť vzduchu). V prípade iných klimatických podmienok je potrebné počítať so skrátením, prípadne predĺžením doby schnutia a vytvrdnutia materiálu.

Vlastnosti

- vynikajúca pevnosť spoja
- pre väčšinu podkladov nie je potrebné použiť penetráciu
- vďaka technológii Flextec®:
 - je veľmi dobre aplikovateľné
 - je trvalo elastické
 - je jednoducho odstrániteľné z povrchu
 - neobsahuje rozpúšťadlá a vodu

Oblasti použitia

Jednozložkové špeciálne lepidlo s nízkymi emisiami na lepenie:

- viacvrstvových drevených podláh,
- dubových masivných parkiet.

Spotreba

Podklad	Zubová stierka	Spotreba	Pokrytie 18 kg balenie
celomasívne parkety a viacvrstvé drevené podlahy do dĺžky 1 200 mm	B11	cca 1 100 g/m ²	cca 16 m ²
veľké formáty viacvrstvových drevených podláh	B15	cca 1 200 g/m ²	cca 15 m ²



Ceresit

Ceresit P 675 môže byť použité na:

- minerálne potery,
- suché doskové systémy, drevotrieskové (V100) a OSB dosky,
- samonivelizačné podlahové vyrovnávacie hmoty Ceresit,
- prírodný kameň, keramickú dlažbu a terrazzo.

Vhodné na nasiakavé a nenasiakavé podklady. Elastické lepenie znižuje napätie v šmyku a tým dlhodobo zamedzuje vzniku prútia v podklade. Nie je vhodné na lepenie masívnych exotických a doskových podláh. Ceresit P 675 spĺňa najvyššie požiadavky na pracovnú bezpečnosť, kvalitu ovzdušia vo vnútorných priestoroch a ekológiu.

Príprava podkladu

Podklady musia spĺňať požiadavky príslušných národných noriem. Musia byť najmä čisté, bez konštrukčných chýb, pevné, suché a bez látok, ktoré by mohli zhoršiť príľnavosť. Nové podklady je potrebné dôkladne prebrúsiť a povysávať, aby sa odstránil prach a vrstvy znižujúce príľnavosť. Neabsorpčné, hladké podklady, ako napríklad keramické dlaždice alebo terazzové podlahy, je potrebné očistiť, prebrúsiť a v prípade potreby povysávať. Drevená podlaha sa lepí priamo na takto pripravené podklady bez potreby základného náteru. Po potrebnej mechanickej príprave je však nutné staré podklady a asfaltové poterové vrstvy v každom prípade napenetrovať pomocou Ceresit R 755. Nerovné alebo staré podklady je potrebné vyrovnáť vrstvou s minimálnou hrúbkou 2 mm.

Spracovanie

Lepidlo pred použitím premiešajte a v závislosti na druhu parkiet naneste vhodnou zubovou stierkou typu B11 alebo B15. Na podklad naneste iba také množstvo lepidla, ktorým ste schopný pokryť podlahovú krytinu počas doby jeho spracovateľnosti. Vždy skontrolujte, či je na rube lamely nanesené dostatočné množstvo lepidla. Zabráňte zašpineniu hrán lepidlom. Dodržiavajte vzdialenosť od stien najmenej 10 mm. Ihneď po kladení odstráňte z dilatácií dilatčné klinky. Najmenej 24 hodín po položení po podlahe nechodte.

Vždy dbajte na odporúčania výrobcov podlahových krytín!

Na dosiahnutie perfektného výsledku je potrebné postupovať podľa vyššie uvedeného návodu – technického listu. Zároveň odporúčame spoločne používať overené skladby produktov značky Ceresit – systémové riešenia Ceresit, ktoré sú navrhované pre ich spoločnú aplikáciu a je garantovaná kompatibilita pri ich následnom použití. V prípade použitia výrobku iného výrobcu ako Henkel nie je možné garantovať vhodnosť použitia alebo dosiahnutie zamýšľaného výsledku.

Vzájomné použitie si overte vykonaním vlastnej skúšky, alebo vopred konzultujte s výrobcom. Vzájomné použitie produktov rôznych výrobcov nie je možné otestovať a z dôvodu rozdielneho chemického zloženia nemožno ani vylúčiť ich vzájomnú neželanú interakciu.

Neprehliadnite

Práce uskutočňujte v suchom prostredí, pri teplote podkladu od +15 °C, teplote vzduchu od +18 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 75 %. Doba odvetrania a doba spracovania závisia od teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu. So zvyšujúcou sa teplotou a znižujúcou sa vlhkosťou vzduchu sa schnutie skraca, pri opačných klimatických podmienkach a nenasiakavých podkladoch sa predlžuje.

Lepidlo aplikujte len suché a vyzreté. Drevené podlahy s MDF/HDF strednou vrstvou sú náchylné na sezónny vývoj vlhkosti (zima/leto). Elastické lepidlo Ceresit P 675 nie je schopné tento efekt úplne kompenzovať. V týchto prípadoch odporúčame použitie lepidla Ceresit P 625, ktoré je odolnejšie voči šmykovým silám. **Lepidlo P 675 nepoužívajte v priamom kontakte s disperznými penetráciami.** Zabráňte vytlačeniu lepidla do škár medzi prvky drevenej podlahy. Ak sa v dôsledku dlhšieho skladovania vytvorila na lepidle škrapina, musí byť odstránená (nemiešavajte!). Pracovné náradie a čerstvé škrvny očistite bezprostredne po aplikácii liehom. Otvorené balenia starostlivo uzavrite a čo najskôr spotrebujte. Počas vytvrdzovania sa uvoľňuje metanol.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Produkt je určený na profesionálne použitie.

Likvidácia odpadu

Balenie odovzdajte na recykláciu bez zvyškov a vyprázdnené. Po vytvrdnutí odovzdajte v mieste zberu odpadu. Kód druhu odpadu: 080410.

Balenie

18 kg plastové vedro

Prepravné množstvo: 32 vedier na palete

Skladovanie

Do 6 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní na paletách, v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených (neotvorených) obaloch.



Ceresit

UPOZORNENIE: Všetky tieto informácie vychádzajú z našich dlhodobých znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a množstve použitých materiálov, slúži naše písomné a ústne poradenstvo iba ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné testovania, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

Technický list P 675

Distributér:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 333 19 111
E-mail: ceresit@sk.henkel.com
www.ceresit.sk



Kvalita pre Profesionálov

CERESIT_P 675_IDS_3_PLATNÝ OD_10/2025