

TECHNICKÝ LIST

EMPORIO LEPIDLO C1

Cementové lepidlo C1 na lepenie stredne a vysoko nasiakavej keramiky.
Základné lepidlo pre jednoduché aplikácie v interiéri

VLASTNOSTI A SPÔSOBY POUŽITIA:

- aplikácie iba vo vnútornom prostredí na bežné podklady (omietka, betón, sadrokartón a pod.), nevhodné pre veľkoformátové prvky
- Pre ľahké zaťaženie, napr. chôdzou ľudí: Pre kuchyne, obytné miestnosti alebo chodby.
- Na podlahy a steny.
- C1: ľahké obklady malých a stredných rozmerov (hrúbka <1 cm) na stenách.
- Na lepenie stredne a vysoko nasiakavej keramiky.
- Nie je určené na podlahové vykurovanie.

ZLOŽENIE: Kamenivo, cement, redispergovateľný polymér a ďalšie prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti lepidla.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Normálne tvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom, druh / trieda C 1 podľa EN 12004 + A1			
Použitie v praxi:	vnútorná inštalácia obkladových prvkov na stenu alebo podlahu		
Začiatková prídržnosť - ťahom	min. 0,5 MPa	Reakcia na oheň	tr. A1/A1 #
Prídržnosť - ťahom:		Uvoľňovanie nebezpečných látok	viď Karta bezpečnostných údajov
- po ponorení do vody		Doba zavádznutia (otvorený čas) :	min. 0,5 MPa
		- prídržnosť ťahom min. po 20 min	

Informatívne			
Zrornosť			0-0,7 mm
Množstvo zámesovej vody:	na 1 kg suchej zmesi		0,24-0,28 l/kg
	na 1 vrece (20 kg)		4,8-5,6 l
Výdatnosť			cca 1250 kg/m ³
Doba spracovateľnosti			cca. 2 hod.
Orientačná spotreba:	malá mozaika do 50 mm	výška zubu 3-4 mm	cca 1,6-2,1 kg/m ²
	obkladačky 100-250 mm	výška zubu 6-8 mm	cca 3,1-4,2 kg/m ²
	dlaždice nad 300 mm	výška zubu 8-12 mm	cca 4,2-6,3 kg/m ²

POZN.: Technické parametre sú stanovené pri štandardných podmienkach (23 ± 2) °C a (50 ± 5) % relatívnej vlhkosti vzduchu

PRÍPRAVA PODKLADU: Podklad musí byť čistý, suchý a nosný, nesmie byť zmrznutý. Na savé podklady použite penetráciu. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

SPRACOVANIE: Škárovanie sa vykonáva po dostatočnom vyzretí lepidla - obklady stien sa škárujú najsôr po 1 dni, dlažba po 2-3 dňoch, pri nenasiakavých podkladoch sa termín predlžuje. Plná zaťažiteľnosť je možná po 7 dňoch.

Vsypte suchú zmes do predpísaného množstva vody. Premiešajte ju pomocou nízkootáčkového miešadla do homogénnej zmesi bez hrudiek. Nechajte odležať. Potom krátko znova premiešajte.

Na podklad naneste tenkú kontaktnú vrstvu. Potom naneste lepidlo v požadovanej hrúbke vrstvy zubovým hladítkom. Obklad pokladajte do 20 minút, otvorený čas. Očistite obklad od čerstvého lepidla pomocou huby a čistej vody.

Počas spracovania a po ukončení prác chráňte pred teplom, vlhkosťou a prievanom. Materiál nespracovávajte, pokiaľ je očakávaný mráz. Škárovanie sa vykonáva po dostatočnom vyzretí lepidla - obklady stien sa škárujú najskôr po 1 dni, dlažba po 2-3 dňoch, pri nenasiakavých podkladoch sa termín predlžuje. Plná zaťažiteľnosť je možná po 7 dňoch. Pred manipuláciou s výrobkom si prečítajte technický list.

ČISTENIE: Čerstvé lepidlo pred zatvrdnutím zotrite z povrchu obkladu molitanovým hladidlom a umyte čistou vodou. Zatvrdnuté lepidlo odstráňte mechanicky. Tenšie povlaky možno odstrániť zriedenou kyselinou octovou (octom) alebo špeciálnymi prostriedkami na odstraňovanie cementových povlakov.

UPOZORNENIE:

- Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi je neprípustné.
- Zmes je možné spracovávať iba pri teplote vzduchu a podkladu nad + 5° C! Pri očakávaných mrazoch nepoužívať!
- Na rozmiešanie zmesi je nutné použiť pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008:2002.
- Nespotrebované zvyšky zmiešajte s vodou a nechajte vytvrdnúť – možné likvidovať ako stavebný odpad, kontaminované obaly likvidovať ako stavebný odpad (viď karta bezpečnostného údajú).
- Iba celkom prázdne a čisté obaly môžu byť využité k recyklácii.

PRVÁ POMOC, BEZPEČNOSŤ A HYGIENICKÉ PREDPISY: Viď bezpečnostný list výrobku.

SKLADOVANIE: Výrobok skladujte v suchu v originálnych obaloch- chráňte pred poškodením, pôsobením vody a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu. Pri dodržaní uvedených podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu uvedenom na obale.

EXPEDÍCIA: Suchá zmes sa dodáva v papierových vreciach po 20 kg na paletách krytých fóliou.

KVALITA: Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách. Vo výrobe je zavedený systém vnútropodnikovej kontroly (priebežný dozor a preukazovanie zhody je zaistené TZÚS Bratislava, AO č. SK04).

SLUŽBY: Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servisná a poradenská činnosť.

VÝROBCA: Cemix, s.r.o., 908 73 Veľké Leváre, Veľké Leváre č.1304

DISTRIBÚTOR : ASAS, a.s.,

PLATNOSŤ: od 01.04.2025

Nakoľko použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené jeho chybným použitím. Vyhradzuje si právo vykonávať zmeny, ktoré sú výsledkom technického pokroku. Týmto vydaním sa ruší platnosť všetkých predchádzajúcich vydaní.