

## SIPLAST PRIMER SPEED SBS

### CHARAKTERISTIKA

Tekutá asfaltová hmota modifikovaná SBS kaučukom, určená na penetráciu podkladov v hydroizolačných systémoch a na vytváranie hydroizolačných vrstiev. Nanáša sa na čistý, suchý a bezprašný podklad kefou alebo valčekom. Aplikácia výrobku je možná aj striekaním za pomoci špeciálneho striekacieho zariadenia.

### POUŽITIE

Používa sa pri penetrácii betónových a oceľových podkladov pri aplikácii všetkých druhov asfaltovaných pásov. Je tiež vhodný na betónové a oceľové podklady v prípade lepenia samolepiacich asfaltovaných pásov a asfaltových fólií, na betónové základy a oceľové mosty v prípade natavovania hydroizolačného pásu na mostovú konštrukciu. Výhodou sa môže použiť na penetráciu podloží pri pokládke modifikovaných pásov metódou natavovania, alebo lepením, hlavne vtedy, keď sa tieto práce vykonávajú pri nízkych, alebo záporných vonkajších teplotách. Výnimočné technické parametre výrobku zaručujú vynikajúcu penetráciu aj pri jeho aplikácii len v jednej vrstve.

Vo viacerých vrstvách je možné použiť na vytváranie izolácií podložia, stien, soklov a pri iných konštrukciách budov proti zemnej vlhkosti a na miestach, kde nepôsobí tlaková voda.

### TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosť	Jednotka	Hodnota
Hustota pri 20°C	g/cm <sup>3</sup>	0,92
Obsah riedidla	%	60
Obsah popoľa	%	0
Bod vzplanutia	°C	> 31
Doba schnutia pri 23 °C a 55% rel. vlhkosti	min.	≤ 30
Teplota spracovateľnosti,	°C	≥ - 5
Lepivosť	MPa	0,4
Spotreba, inf.	l/m <sup>2</sup>	0,20

### BALENIE

Balenie - plechovky	l	10 a 30
Počet plechoviek na paletu	kus	70 a 28
Hmotnosť plechovky, inf.	kg	10 a 30
Hmotnosť palety, inf.	kg/pal	740 a 880

### CSK CERTIFIKÁT:

Technické osvedčenie TO – 06/083

Protokol o skúške č. 70 05 0093 a 70 05 0093-1