

Maliarska farba EMPORIO

(RK 824)

Charakteristika výrobku

Maliarsky vodou riedený náter na báze akrylátovej disperzie s obsahom plnív, aditív, fungicídnych látok, derivátu celulózy a titanovej beloby.

Špecifické vlastnosti

EMPORIO je tradičný maliarsky náter s dobrou krycou schopnosťou a so zvýšenou belosťou 94%. Lahko sa spracováva. Vďaka optimálnemu obsahu akrylátovej disperzie nepraská a neodlupuje sa. Odoláva oteru za sucha. Má veľmi dobrú paropriepustnosť.

Použitie

Doporučuje sa najmä k náterom stien - chodby, výrobných a predajných priestorov, obývacích priestorov, pivnice, sklady, garáže a pod. Je vhodný k náterom sádkokartonu, starých aj nových omietok, betónu, i na starý súdržný náter, drevotriessku a drevovláknité dosky.

Pokyny pre spracovanie

Nanášanie:	natieranie, valčekovanie, striekanie (Airless)
Riedenie:	vodou (podľa potreby)
Tónovanie:	tónovacími farbami color
Čistenie nástrojov:	vodou ihneď po spracovaní
Spotreba:	130 - 180 g/m ² (na jeden náter)
Zasychanie:	medzi nátermi zhruba 2-4 hod (podľa teploty a relat. vlhkosti)

Technická údaje

Pojivo:	akrylátová disperzia
Merná hmotnosť:	min. 1,5 g/cm ³
Bod vzplanutia:	nehorľavé
Difúzny odpor:	sa < 0,14 m ČSN 73 25 80
Odolnosť proti oteru za sucha	stupeň 0-1
Stupeň lesku:	mat max. 2,6
Skladovateľnosť:	2 roky v dobre uzavretých nádobách, pri teplote +5 až +25 st. C
Prchavé látky:	min. 65%
Výtoková doba F6/23°C	min. 65 s
Obsah VOC	max. 75 g / 1 lit.

Vykonanie náteru

Príprava podkladu

Podklad musí byť čistý, suchý a bezprašný. Silno zašpinený podklad riadne zoškriabať. Plesňou napadnuté murivo ošetriť napr. Fungisanom. Nové omietky - vápencovo cementové a cementové je nutné nechať dobre vyzrieť po dobu min. 3 týždňov (podľa počasia).

Penetračný náter:

Je nutné vykonať pre spevnenie starých nesúdržných omietok, pre zaplnenie nasiakavých podkladov a pre zvýšenie priľnavosti na starých náteroch.

Aplikujte:

- 1x penetračný prostriedok
- pri menej problémových podkladoch je možné použiť 1 x farbu EMPORIO, riedenú v pomere 1 diel farby a 2 až 3 diely vody.

Základný náter:

1x farba EMPORIO zriedený až cca 10- 20% vody

Krycí náter:

Sa vykonáva iba tam, kde pod penetračný a základný náteru nie je dosiahnutá požadovaná krivosť.

1 x farba EMPORIO zriedený cca 5 % vody.

POZNÁMKA:

Bezpečnostné pokyny: Pri práci nejest', nepiť, nefajčiť. Chrániť oči a pokožku pred zásahom farbou. V prípade zásahu oplachovať prúdom vody. Obaly po vyprázdnení a umytí odovzdajte do triedeného odpadu. Pri doprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

Upozornenie:

Predložené údaje majú poradenský charakter, zakladajú sa na najlepších znalostiach a dôkladných výskumoch podľa terajšieho stavu techniky. Právnu záväznosť nie je možné odvodzovať z týchto údajov. Okrem toho odkazujeme na naše obchodné podmienky.